

Инструкция по работе с ТФ-2 при отрицательных температурах

Работа с цементно-песчаными растворами на основе сухих строительных смесей серии ТФ-2 (марки ТФ-2, РС-1, РС-2, РС-3, РС-4, РС-5, РС-6, РС-А, РС-1-НП, РС-1-БТ, ЧШ, НБМ, НБС) может проводиться при температуре окружающей среды не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. По требованию заказчика рабочая температура может быть понижена путем введения соответствующих антиморозных добавок, однако это приведет к некоторому снижению прочностных характеристик цементного камня.

При работе с серийными марками смесей ТФ-2 ниже 0°C требуется устройство закрытого объема над местом производства работ в виде пологов, тепляков и т.п., обогреваемых тепловыми пушками. Через трое суток после укладки бетона полог можно демонтировать, при этом необходимо избегать резкого перепада температур с целью предупреждения образования трещин в свежесуложенном бетоне в соответствии со СНиП 3.03.01-81 (для этого место бетонирования желательно утеплить подручными средствами).

Зам. генерального директора
по научно-производственной работе

Сторожук И.П.

Телефоны офиса: (495) 933-27-54; 937-65-68.